



**KLEJ MONTAŻOWY DO
LUSTER
BAUSOLID**

Charakterystyka:

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty. Tworzy wytrzymałą i elastyczną spoinę o doskonałej przyczepności do wszystkich typowych podłoży w budownictwie. Nie powoduje reakcji z powierzchnią typowych lusterek.

Zastosowanie:

Przeznaczony do przyklejania lusterek różnego typu do podłoży porowatych jak i nieporowatych betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynku, płyt wiórowych, pilśniowych, kompozytowych itp. Nadaje się do mocowania lusterek mozaikowych. Może być stosowany do klejenia płytek ceramicznych, paneli i listew przysufitowych styropianowych oraz materiałów izolacyjnych.

Dane techniczne:

- kolor kleju: beżowy;
- kolor spoiny: beżowy;
- konsystencja: pasta;
- gęstość: 1,33 kg/L;
- czas otwarty kleju: 15 minut;
- czas wstępnego wiązania: 2 h;
- czas pełnego wiązania: 48 h;
- wydajność: 1,4 - 2,8 m²/L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża;
- właściwości spoiny: elastyczna, wodoodporna o doskonałej przyczepności do wszystkich typowych podłoży w budownictwie;
- odporność spoiny na temperaturę: od -15 °C do +60 °C .

Sposób użycia:**1. Przygotowanie powierzchni:**

Przed przystąpieniem do klejenia należy dokładnie oczyścić klejone powierzchnie. Pozostałości starych wymalowań usunąć "Zmywaczem farb i lakierów" DRAGON, odtłuścić "Acetonem" DRAGON, usunąć brud i kurz oraz w miarę możliwości wyrównać. Klejone powierzchnie powinny być suche.

2. Narzędzia:

Klej nakładać poprzez króciec dozujący dołączony do kartusza.

3. Temperatura podczas wykonywania prac:

Prace prowadzić w temp. od +5 °C do +30 °C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych

elementów).

4. Zalecenia:

Odciąć końcówkę i założyć króciec dozujący. Klej nanosić punktowo lub równoległymi pasmami na podłoże lub na lustro. Dodatkowo nałożyć kroplę na rogach lustra. W przypadku szczególnie ciężkich lusterek należy nanieść większą ilość kleju, rozprowadzając go szpachelką ząbkowaną. Po ok. 2-3 minutach przykleić lustro do podłoża i mocno docisnąć. Lustro można pozycjonować bez odrywania przez ok. 10 minut od nałożenia kleju. Na czas schnięcia przymocować lustro do podłoża (np. taśmą) w taki sposób aby umożliwić odparowanie rozpuszczalnika z kleju. Duże i ciężkie lustro należy podeprzeć. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 48 godzinach. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:

Zabrudzenia narzędzia i świeże plamy czyścić "Denaturatem" DRAGON. Zasznięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.

6. Rozcieńczanie kleju:

Nie zaleca się rozcieńczania kleju.

7. Ograniczenia i uwagi:

Nie gruntować powierzchni, do której będzie przyklejane lustro. W razie wątpliwości sprawdzić odporność lustra na działanie kleju. Nie stosować kleju 22C do przyklejania metalowych uchwytów lustra, można do tego celu użyć "Klej epoksydowy uniwersalny" DRAGON.

Opakowania:

- opakowanie: kartusz 300 ml/ 15 szt w opakowaniu zbiorczym;

Przechowywanie i transport:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od 0°C do +30 °C. Chronić przed dziećmi. W trakcie i po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Stosować z dala od ognia przy sprawnie działającej wentylacji. Nie klei PP, PE, PTFE.

Producent:

Wyprodukowano na zlecenie:

Konsorcjum Handlowe „STOFARB” S.A.

41-500 Chorzów, ul. Gościńska 1.

Przez:

DRAGON POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

KRS: 0000438759, NIP: 677-237-20-06, Regon: 122707541

30-298 Kraków; ul. Powstania Listopadowego 14.

tel.: (12) 623-80-80, 623-80-70; fax: (12) 637-79-30.